

SINTEK MURALIT

Idropittura al quarzo extra

SINTEK MURALIT è una pittura lavabile al quarzo di ottima qualità, facile applicazione ed elevata copertura, con aspetto opaco satinato, indicata per impieghi sia all'esterno che all'interno.

Rev. 1 Ott/2004

Campo di impiego : per finiture esterne ed applicazioni interne ove sia richiesta una elevata resistenza all'abrasione.

Caratteristiche identificative :

- Aspetto: liquido opaco
- Legante: resina acrilica pura in dispersione
- Peso specifico medio: 1610 gr/lit ca.
- Non infiammabile - esente da solventi

Dati tecnici :

- coeff. di resistenza al passaggio vapore : $\mu = 260$ ca.
- coeff. di assorbimento d'acqua: $80 \text{ g}/(\text{m}^2 \text{ h}^{1/2})$
- elevata idrorepellenza
- elevata elasticità permanente
- minima ritenzione di sporco e smog

Tinte disponibili : bianco, colorato secondo cartella Waler o a campione.

Imballo : fusti da 25 kg

Stoccaggio : conservazione: 12 mesi in fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo.

Sottofondo e preparazione :

1. **Supporti minerali a base calce e/o cemento, calcestruzzo gettato**
 - a) Il supporto deve essere stagionato, solido, privo di umidità. Eventuali tracce di sporcizia o disarmante devono essere lavate mediante spazzolatura e/o lavaggio e/o idropulitrice. Nel caso la superficie presenti differenze di assorbimento, applicare una mano di **PRIMER ISOL** acrilico, diluizione 1:3 con acqua.
2. **Sottofondo con pittura o rivestimento esistente**
 - b) nel caso di pitture o rivestimenti plastici, o minerali solidali ed integri, spazzolare a secco in profondità, quindi applicare una mano di **PRIMER ISOL** acrilico, diluizione 1:3 con acqua.
 - c) pitture o rivestimenti minerali parzialmente distaccati : rimuovere meccanicamente, quindi applicare due mani bagnato su bagnato di **PRIMER ISOL 46 S** a solvente.

Modalità di impiego :

a pennello, pennellessa, o rullo.

- a) applicare una mano di **SINTEK MURALIT** diluito 20% con acqua;
- b) dopo almeno 24 ore applicare una seconda mano di **SINTEK MURALIT** diluito 10% con acqua.

Consumo:

0,4 –0,5 kg/m²

Tossicità :

nulla. In caso di prolungato contatto con mucose ed occhi, lavare con abbondante acqua e sapone.

Presenza di ammoniaca in dose inferiore allo 0,1% concentrandosi nell'aria può originare un senso di fastidio, si consiglia di provvedere, nel caso di applicazione all'interno, ad una normale ventilazione.